



UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

ISO-THANE 5520, 5540 Waterborne Urethane Floor Varnish Vandens pagrindo uretaninis medinių grindų lakas

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Valiklis	Džiūvimo laikas		
					Sekantis sluoksnis	Atsargiai vaikščioti	Pilnai subręsta
Akrilo-uretanai	P/matinis p/blizgus	46-55m ² iš 1galono (3,8 litro)	Teptuku, spec. padu, voleliu	Vanduo	Po 3-4 valandų	Po 4-6 valandų	10-12 dienų
SAVYBĖS		Šis vienkomentis akrilo-uretano lakas pagamintas, naudojant naujausias technologijas. Lako tirpiklis yra vanduo, bet savo patvarumu jis nenusileidžia kitiems dvikomponentiniams lakams. Jis netoksiškas ir nedegus. Lako plėvelė yra elastinga, negeltonoja, atspari trūkinėjimui ir įbrėžimams. Ji ilgaamžė, skaidri, tvirta ir labai atspari susidėvimui. Lakas sukurtas apsaugoti kietmedžio grindis kaip butuose taip ir labai intensyvaus naudojimo komercinėse patalpose. Lako plėvelė atspari daugumai buitinių teršalų, vandens, kavos, alkoholio ir kitų teršalų poveikiui.					
PASKIRTIS		Vidaus mediniams paviršiams :naujomis arba senoms kietmedžio grindims , parketui; gyvenamųjų patalpų grindims, prieškambariams ir virtuvėms; o taip pat įstaigų vestibulių, fojė, koridorių, sporto ir šokių salių,biurų,mokyklų, viešbučių, auditorijų, parduotuvių ir panašios paskirties komercinių patalpų grindims.					
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS		Naujas paviršius. Dengiamas paviršius turi būti švarus. Vašką ir riebalus būtina pašalinti. Jeigu paviršiaus drėgmės koeficientas viršija 12%, lakuoti negalima. Baigiamasis paviršiaus šlifavimas turi būti atliktas šlifavimo popieriumi nuo P120 iki P150. Senas lakuotas, dažytas ar beicuotas paviršius: pašalinkite visus senus dažus, lakus, vašką ir gruntus, šlifavimo dulkes. Šiuo laku galima dengti anksčiau lakuotus paviršius, prieš tai pašlifavus P100 rupumo švitrinio popieriumi. Prieš lakuojant tonuotus paviršius, beicai, ypač alkidiniai, turi bręsti mažiausiai 48 val. Laku galima dengti baltų ar pastelinių spalvų beicuotus paviršius, nes lako plėvelė nekeičia tonuoto paviršiaus atspalvį.					
LAKAVIMAS		Gera išmaišykite produktą. Rekomenduojama dirbti kai lakuojamo paviršiaus temperatūra yra nuo +10 iki 32°C. Pats lakas naudojamas kaip gruntas. Atsiradusį medžio pašiaušimą, nušlifaukite P220-P320 rupumo švitrinio popieriumi.Gera išsiurbkite ir nuvalykite drėgnu skudurėliu likusias dulkes. Po gruntavimo laku, paviršių reikia padengti dar dviem lako sluoksniais. Išdžiūvus pirmam lako sluoksniui (po 3-4 val, priklausomai nuo patalpos temperatūros), jį lengvai sušiauškite P220-P320 rupumo švitrinio popieriumi. Likusias dulkes vėl kruopščiai nuvalykite. Lakuokite antrą sluoksnį. Sekantį lako sluoksnį būtina padengti 14 val. bėgyje. Saugokite nuo vaikų .Nevalgyti ir negerti.Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto etiketę.					

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO

Gamintojas - MF Paint Inc., 1605 boul. Dagenais West. Laval, Quebec, CANADA
Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas", Kedrų g. 5,Vilnius tel.258 59 34 , 8 698 23345