



UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

Adhero Plus 290 100% ACRYLIC LATEX PRIMER-SEALER
Akrilinis kibus gruntas-rišiklis išorės ir vidaus darbams

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Skiediklis - valiklis	Džiūvimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subręsta
100% Akrilo lateksas	Matinis iki 2 %.	iki 42 m ² iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis,teptukas	Vanduo	30 minučių	2-4 valandos	10 dienos
SAVYBĖS		Adhero Plus 290 yra aukštos kokybės gruntas, pagamintas iš 100 % akrilinio latekso, skirtas naudoti tiek vidaus, tiek išorės darbams. Išskirtinės sukibimo savybės pagerina viršutinių dažų sluoksnių efektyvumą. Jį lengva tepti, jis nesitaško ir greitai džiūsta. Jis sujungia pluoštus pluoštinuose paviršiuose, pavyzdžiui, medienoje, taip sumažindamas įtrūkimų riziką.					
PASKIRTIS		Išorės ir vidaus paviršiams : betonui, tinkui, mūriui, sauso tinko plokštėms, neišskiriančiai taninų medienai, plytoms, sienų plokštėms. „Adhero Plus 290“ gali būti naudojamas ant tinkamai paruoštų dažytų ir nedažytų paviršių. Jis rekomenduojamas matiniams arba blizgiems keramikos, aliuminio, stiklo pluošto, melamino, vinilo dailylentės (sidingo), cinkuoto plieno, iš anksto dažyto plieno paviršiams, taip pat aliejiniais dažams arba lakui be silikono. Užtikrina gerą dažų sukibimą su paviršiumi.					
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS		Paviršius turi būti švarus. Nuvalykite purvą, tepalus, rūdis, atsilupusius, atšokusius dažus. Nešvarumus ir kreidą nuplaukite šiltu muilinu vandeniu, o po to perplaukite švariu vandeniu. Vašką ir tepalus nuvalykite specialiu tirpikliu. Rūdis ir atsilupusius dažus nugremžkite, nušveiskite. Nelygias briaunas pašlifaukite. Blizgius paviršius reikia šiek tiek pašveisti švitriniu popieriumi, kad pasišiauštų. Po švitrinimo likusias dulkes gerai nuvalykite.					
DAŽYMAS		Prieš gruntavimą produktą gerai išmaišykite. Gruntuokite sintetinio plauko teptukais, voleliais ar purkštuvu. Jei darbui naudojate volelį, lygiems paviršiams rinkitės 3/8”, šiurkštiems - 1/2”, o gruoblėtiems - 3/4” storio volelius (nuo 13 iki 15 mm. plaukų ilgio). Šį produktą galima praskiesti purškimui arba darbui su voleliu švariu vandeniu ne daugiau kaip 10%. Patartina gruntuoti, kai paviršiaus temperatūra didesnė, nei +10 ⁰ C Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Gruntuodami ir gruntui džiūstant atidarykite langus ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai uždarytą, grunto neperpylinėkite į kitus indus. Gruntui patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. <u>Dėmesio.</u> Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų. Grunto sudėtyje nėra švino, gyvsidabrio.					
PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO							

Gamintojas - MF Paint Inc., 1605 boul. Dagenais West. Laval, Quebec, CANADA

Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas", Kedrų g. 5, Vilnius tel. +370 5 268 59 34, +370 698 23345